



Balenie

- Kartuša 290 ml
- Tuba 25 ml

Farba

- Transparentná

Technický list

TL 04.38 MAMUT GLUE CRYSTAL

Výrobok

Moderné lepidlo na báze MS polymérov vhodné do interiéru, kde je vyžadovaný transparentný (priehľadný) spoj. Univerzálne lepidlo je vhodné na lepenie mnohých stavebných materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, PVC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, sadra, smalt, keramika a i. Lepidlo je trvalo pružné a neobsahuje rozpúšťadlá.

Vlastnosti

- Vysokomodulový
- Bez silikónu, transparentný - priehľadný
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály vrátane nesavých a ich vzájomné kombinácie
- Trvalo pružný, odolný vlhku a vode
- Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými disperznými farbami (mimo alkydových živíc)

Použitie

Na všetky transparentné lepenia pri údržbe, opravách, výstavbe a montážach v domácnosti. Lepenie, vodotesných spojov pri výstavbe, v strojnom priemysle, diely automobilov, prívosov, autobusov, karavanov, osobných vagónov, a pod. Na drevo, betón, murivo, kovy, plasty, sklo v stavebníctve aj priemysle.

Technické údaje

Základ	-	MS-Polymér	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,01	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +90	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	150	pri hr 3 mm a tlaku 6,3 bar
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 10	23 °C / 55 % rel. vlhk.
Rýchlosť vytvrdnutia	mm	2	24 h / 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Možnosť pretierať po vytvrdnutí	-	áno	
Dilatačná schopnosť	%	± 25	
Stekavosť	mm	< 2	ISO 7390

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava

Poštový kontakt: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163 / 1100, IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRKBX

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

Rozťažnosť	%	250	DIN 53 504
Modul 100 %	MPa	1,0	DIN 53 504
Pevnosť v ťahu	MPa	2,2	DIN 53 504
Tvrdosť podľa Shore A (3 s)	°	38 ± 3	DIN 53 505

Podklad

Stykové plochy musia byť suché, čisté bez mastnôt, prachu a voľných častíc.

Obmedzenia

Okrem iného nie je vhodné na použitie na PE, PP, PTFE, PMMA a mäkké plasty, neoprén a živočíšne podklady. Nepoužívajte tmel na bitúmenové podklady, prírodnú gumu, EPDM gumu a na stavebné materiály obsahujúce oleje alebo plastifikátory alebo rozpúšťadlá, ktoré by mohli napádať tmel. Tmel je možné pretierať väčšinou bežne dostupných náterových systémov. Avšak použitie a kompatibilita musí byť vopred overená predbežnými skúškami (napr. podľa ISO: Pretierateľnosť a kompatibilita náterov a tmelov). Tmel pretierajte až po úplnom vytvrdnutí. Pri použití náteru, ktorý nedosahuje rovnakú pružnosť ako tmel môže pri použití dôjsť k popraskaniu a odlúpnutiu. Tmel môže reagovať s podkladovou farbou alebo lakom, vždy odporúčame otestovať na danom podklade kompatibilitu tmelu a podkladu. Farebné odtiene môžu zmeniť zafarbenie v dôsledku chemického zaťaženia, vysokých teplôt, aplikáciu na tmavých miestach alebo UV žiarením (predovšetkým biely odtieň), zmena farebného odtieňa nemení technické vlastnosti ani životnosť materiálu.

Tmel má svoj typický zápach a pri použití na veľkej ploche (celoplošné lepenie priedušných materiálov) v interiéri môže tento zápach užívateľovi vadíť pri používaní.

Pokyny

Zrežte špičku kartuše podľa požiadavky. Vytlačujte mechanickou alebo pneumatickou pištoľou. Nanášajte jednostranne pri teplotách od +5 °C do +40 °C. Nanášajte v bodoch alebo pruhoch mechanickou pištoľou. Lepený predmet priložte a rovnomerne pritlačte. Ak je potreba predmet vzhľadom k jeho polohe, rozmerom či hmotnosti fixovať, odporúčame tak urobiť do doby jeho vytvrdnutia.

Čistenie

Materiál: ihneď technickým benzínom / Extra silné čistiace a vlhčené utierky.

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené utierky.

Bezpečnosť

Vid' «Karty bezpečnostných údajov 04.38».

Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Doba skladovateľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 25.04.2025

Vyhotovené dňa: 16.01.2012

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava

Poštový kontakt: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163 / 1100, **IBAN:** SK85 1100 0000 0026 2325 1163, **SWIFT:** TATRKBX

IČO: 35740141, **DIČ:** 2020211149, **IČ DPH:** SK2020211149